



Rokiplus 2000 liso



DESCRIPCIÓN

Revestimiento pétreo, formulado a partir de polímeros acrílicos, destinado a la decoración, protección e impermeabilización de fachadas. Posee alta resistencia a agentes climatológicos adversos.

VENTAJAS

- Buena transpirabilidad.
- Gran adherencia para evitar el ampollamiento en soportes como fibrocemento, hormigón, ladrillos, morteros, losetas cerámicas, etc.
- Excelente resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.
- Transpirable, es decir permeable al vapor de agua.
- Buena resistencia al frote húmedo.
- Hidrorepelente.
- Ensayos realizados en Laboratorios Geocisa, informe P-02/01565

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para el pintado de todo tipo de superficies de la construcción como fachadas, paredes medianeras, patios de luces, etc., tanto al exterior como al interior.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco y carta de colores, revestimiento base d y tr.
Colores especiales bajo pedido o con sistema tintométrico Pinay.
Colores rugoso bajo pedido, incluso carta de colores.
Acabado Mate.
Formatos de 0,75, 4 y 15 L.
Bases Tintometricas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas de polímeros acrílicos.
Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad 1,52± 0.02 Kg./Lt.

V. Sólidos 62 ± 2%

Rendimiento 10 – 12 m²/Lt por capa (Aproximado, según necesidades de la superficie).

Secado Al tacto 1-2 horas.
Total 24 horas.
Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 o más capas, según necesidad

Dilución 15-30 % la primera mano, y hasta un 10% en manos sucesivas.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.