



Mate 300



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica con buenas prestaciones, en base agua formulada a partir de resinas acrílicas, gran opacidad y buen rendimiento, con aditivos antimoho.

VENTAJAS

- Pintura plástica de elevada cubrición.
- Buena transpirabilidad.
- Elevada blancura.
- Indicada para la decoración de interiores.
- Lavable.
- Uso interior y exterior.

USOS RECOMENDADOS

Pintura plástica para la decoración en paramentos verticales como yeso, cemento, revoco, etc., donde se busque una buena cubrición. Especialmente indicada para lugares donde se requiera un producto con buena cubrición y calidad en acabado mate. Tanto para uso interior como exterior.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.
Acabado Mate.
Formatos de 4 y 14 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas estireno acrílicas.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad 1,61 ± 0.02 Kg./L.

V. Sólidos 63 ± 2%

Rendimiento 8 – 10 m²/Lt. (Aproximado).

Secado Al tacto 60 minutos
Total 24 horas
Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

Resistencia frote húmedo Clase 3 (Norma UNE-EN 13300)

Opacidad Clase 3 (Norma UNE-EN 13300)

APLICACIÓN

Capas 2 capas

Dilución 15-30 % con agua

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos . Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.