

## Vipetluz

Producto en polvo indicado para aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puertas y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc.

### SOPORTES

- Yeso, escayola
- Cemento, hormigón, ladrillos
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.



### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Gran finura y blancura
- Apta para trabajos manuales
- Secado rápido
- Retapado de huecos y grietas no estructurales
- Encolado de molduras de escayola
- Retapado de unión entre placas
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original

INTERIOR



#### Agua de amasado

0.80 litros de agua por Kg de enlucido.



#### Rendimiento de 1 Kg de material

0,6 m<sup>2</sup>



7.0 – 8.0



#### Espesor máximo de aplicación

Ilimitado



#### Granulometría

200 micras



#### Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



#### Fraguado

Inicio: 10 - 20 min.

Final: 20 - 30 min.