

# Viperluz

Producto en polvo indicado para todo tipo de aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puerta y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc.



## SOPORTES

- Yeso, escayola
- Cemento, hormigón, ladrillos y piedra
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Gran finura y blancura
- Aplicaciones directas de enlucidos de albañilería, retapado de agujeros, fijación de puertas y ventanas, etc.
- Puede ser recubierto con todo tipo de pinturas usuales después del secado completo
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original

INTERIOR



### Agua de amasado

0.80 litros de agua por Kg de enlucido.



### Rendimiento de 1 Kg de material

0.6 m<sup>2</sup>



7.0 – 8.0



### Espesor máximo de aplicación

Ilimitado



### Granulometría

200 micras



### Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



### Fraguado

Inicio: 10 - 20 min.  
Final: 20 - 30 min.